

Informações do Produto

Produto	Pavimento SPC		
Aplicação	Áreas residenciais, públicas e comerciais		
Tratamento Superfície	EIR - Poliuretano curado por UV, Brilho 5–7 graus		
Dimensões	1220 x 184 x 5.5 mm		
Embalagem	Caixa	10 pcs / 2,245 m2 / 20.7 kg	
	Palete	45 packs / 101.025 M2 / 931.5 kg	
Padrão de Junta	Micro Biselado 4 lados		
Instalação	Unilin Click		

Durabilidade da Camada de Desgaste

Camda de desgaste	0,50	Tempo de Resistência	Comercial	15 Anos	Residencial	30 Anos
-------------------	------	----------------------	-----------	---------	-------------	---------

Propriedades do Produto

Especificações / Propriedades	Método de Ensaio	Classificação
Norma de Fabricação	EN649	ClassT
Transmissão de Ruído por Impacto	ASTM E2179-03(R2016)	IIC > 20 (IIC > 50 com tela EVA/IXPE)
Resistência ao Fogo*	EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2	Bfl-s1
Estabilidade Dimensional	EN ISO 23999:2012	Estabilidade Dimensional ≤ 0,1%; Encurvamento ≤ 0,8 mm
Solidez da Cor à Luz	ISO 105 B02	Grau > 6
Indentação Residual	ISO 24340:2006, ISO 24343-1:2007	≤0.1mm
Resistência à Abrasão	ISO 24340:2006	Não superior a 0,05 mm ou 15%
Resistência ao Uso de Cadeira Giratória	ISO 4918:2016 /Amd.1:2018	Aprovado (Comercial)
Resistência ao Deslizamento	ASTM D 2047-2017	Coefficiente de atrito seco (μ) > 0,65 / molhado (μ) > 0,60
Propriedades Antiderrapantes	E 13893:2003	Classe Ds
Tratamento Superficial	-	Acabamentos: mate, semi-mate, brilho
Resistência da Cor à Luz	ISO 105-B02:2014Method 3	≥ Grau 6
Resistência da Cor ao Calor	ISO 105-B02:2014Method 3	≥ Grau 6
Resistência a Manchas	EN 438-2:2016+A1:2018Clause 26	Classificação 5
Tolerância Dimensional	ISO 24342:2018	Comprimento: 0,10 m, Largura: 0,40 m, Espessura: 0,1 m, Quadratura: 0,20 mm, Retilinearidade: 0,30 mm
Isolamento Acústico	ASTM E2179-03(R2016)	ΔLw=8 (ΔLw=20 com tela EVA/IXPE Pad)
Fluxo Radiante Crítico	E 13501-1:2010	10.9kw/m ²
Resistência Térmica	E 13501-1:2010	0.035(m ² K)/W
Ftalatos e Elementos de Metais Pesados	EN 717-1:2005	dass EI

Vantagens

- * Alta densidade, resistência muito elevada do sistema de encaixe (200N/5cm)
- * Ecológico, não tóxico, sem poluição
- * Estabilidade dimensional contra humidade e temperatura, adequado também para cozinhas e casas de banho

Considerações Técnicas

- * A utilização correta do sistema de aquecimento por piso radiante com pavimento vinílico PROVITTA-FLOOR SPC é da responsabilidade do utilizador.
- * O pavimento deve ser instalado por um profissional sobre uma base perfeitamente nivelada, seca e firme. Irregularidades na base podem comprometer o sistema de encaixe click-lock.
- * As caixas devem permanecer no local da instalação, colocadas na horizontal, durante pelo menos 48 horas antes da instalação para permitir a estabilização térmica.
- * Manutenção e limpeza: A garantia pressupõe a utilização de produtos de limpeza com pH neutro. O uso de máquinas a vapor ou produtos abrasivos anula a cobertura da garantia.
- * Não aplicar qualquer manta isolante ou outro produto entre o pavimento e a base onde este será instalado. Para efeitos de instalação, apenas deve ser considerada a utilização de uma manga plástica.
- * Uso de protetores: A aplicação de feltros protetores nos móveis e a utilização de bases apropriadas para cadeiras com rodas são condições essenciais para prevenir o desgaste mecânico excessivo.