

PAVIMENTOS

MULTICAMADAS

By PROVITTA-FLOOR > Ago 2026



Uma representação exclusiva:

J. Pinto Leitão
SINCE 1945



A J. Pinto Leitão, S.A. é uma das mais antigas e maiores empresas portuguesas de importação e comércio de madeira e derivados em Portugal.

No setor há mais de 81 anos, a J. Pinto Leitão, S.A. conta com uma equipa dedicada e experiente, que eleva o nome da marca ao mais alto nível.

A J. Pinto Leitão, S.A. está presente em mais de 35 países, por todo o mundo.

SEDE - MAIA

Rua Conselheiro
Costa Aroso, 313
4470-590 Moreira
da Maia
+351 226 152 600 *

AMARANTE

Rua dos Pocinhos
4600-762 Telões
+351 255 449 010 *

MIRANDELA

Zona Industrial
Rua F, Lote 21
5370-565 Vale Rodrigo
+351 278 264 771 *

PALMELA

Urbanização Vila Amélia,
Lote 19/20
2950-805 Quinta do Anjo
+351 212 107 720 *

POMBAL

Estrada Nacional N.º1,
KM 157,1
3105-295 Pelariga
+351 236 219 037 *

TIRES

Rua Fernando
Pessoa, 224
2785-264 São Domingos
de Rana
+351 218 044 001 *

* Chamada para a rede
fixa nacional

info@jpleitao.pt

www.jpleitao.pt

PAVIMENTO

MULTICAMADAS

by PROVITTA-FLOOR

Pavimentos multicamada que refletem a união de madeiras nobres com composições únicas, que lhe conferem características de durabilidade, versatilidade, resistência e elegância.

Este pavimento varia consoante a aparência da lamela, de acordo com um conjunto de características visuais, nomeadamente a variação de tonalidade, a presença de nós, fissuras, borne e betume.


ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Salas, quartos e corredores residenciais
- Projetos de arquitetura de interiores e reabilitação

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



SILENCIOSO E QUENTE



ESTABILIDADE DIMENSIONAL



ADEQUADO PARA PAVIMENTO RADIANTE

SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

Colado à betonilha

- Pavimento Multicamadas
- Cola sem água
- Betonilha com secagem inferior a 2,5%



Em sistema flutuante

- Pavimento Multicamadas
- Película de polietileno
- Betonilha com secagem inferior a 2,5%



Estes desenhos não são técnicos e visam somente ilustrar o sistemas de instalação.



SELEÇÃO PREMIUM:
Madeira cujas réguas apresentam pequenos nós em combinação com outras réguas isentas de nó. Suporta a presença de pequenos nós sempre reparados. Admite variações de cores características da espécie e presença esporádica de borne.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
Espécie: Riga - Larch (Lariço)
Estrutura: Contraplacado de Eucalipto

DIMENSÕES DAS RÉGUAS:
Comprimento: 1900 mm
Largura: 185 mm
Espessura: 15/3 mm

VISITE ESTES PRODUTOS AQUI:

<https://www.jpleitao.pt/produto/multicamadas/>

As cores e decorações apresentadas são reproduções digitais e podem variar em relação ao produto real. A correspondência de cores e design deve sempre ser baseada na amostra original, visto que as referências fornecidas são as mais próximas disponíveis, mas não exatas. Recomendamos a verificação com uma amostra física antes da seleção final.



Ref.^a RIGA

FICHA TÉCNICA

Produto: Pavimento multicamada de madeira RIGA - LARCH	
Espécie: RIGA - LARCH (Lariço)	Dimensão: 15/3 x 185 x 1900 mm
Núcleo: Contraplacado (Eucalipto)	
Folha superior de madeira folheada: 3,0 mm Riga/Lariço	
Caixa: 2,812 m²	Palete: 140,60 m²

Dados ensaiados pelo Centro de Supervisão e Ensaio de Qualidade e Tecnologia de Nanxun.

Nr.	Itens testados	Requisito	Resultado	Conforme
1	Massa volúmica/Humidade	5% a 14%	9,6%	Sim
2	Resistência à flexão estática	Média ≥ 30	49,7%	Sim
		Mínimo ≥ 24	46,6%	
3	Módulo de elasticidade	≥ 4000	5533	Sim
4	Resistência à abrasão	Valor de desgaste g/100r: ≤ 0,15	0,11	Sim
		A película de revestimento não apresenta granulação na parte inferior?	Não	Sim
5	Resistência às manchas	Resistente?	Sim	Sim
6	Aderência do revestimento	Apenas pequenas áreas de descamação intermitente nas marcas de corte e grelha	Somente uma área de descamação intermitente nas marcas de corte e grelha	Sim
7	Teste de delaminação por imersão	O comprimento total acumulado das delaminações em cada camada do contraplacado não deve ser superior a 1/3 do comprimento dessa camada. Número de peças conformes (taxa de conformidade).	100% das amostras aprovadas	Sim
8	Emissão de formaldeído	≤ 1,5 mg/L	0,4 mg/L	Sim

Dados ensaiados pelo controlo de qualidade do fabricante.

Nr.	Itens testados	Especificação
1	Tolerância de largura	±0,1 mm
2	Formaldeído	Classe E1
3	Empeno	≤ 0,3% do comprimento
4	Excesso de madeira	≤ 0,1 mm
5	Esquadria	≤ 0,2% da largura
6	Abertura de juntas	≤ 0,1 mm
7	Teor de humidade	7% a 9%
8	Nível de brilho	±10

PAVIMENTOS

MULTICAMADAS

By PROVITTA-FLOOR > Ago 2026

Uma representação exclusiva:

J.Pinto Leitão
SINCE 1945

